



07

Izodom2000 Polska Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2a

PN-EN 13163+A1:2015-03

Płyta elewacyjna z fugą Izodom 2000 Polska

Typy kształtek:

PL EPS 60, PL EPS 80, PL EPS 100, PL EPS 120, PL EPS 150, PL EPS 160,

EPS (STYROPOR)

Współczynnik $\lambda \leq 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Gęstość pozorną $\rho_a > 20 \text{ kg}/\text{m}^3$

Wytrzymałość na rozciąganie TR $\geq 150 \text{ kPa}$

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS $\geq 100 \text{ kPa}$

Wytrzymałość na zginanie BS $\geq 150 \text{ kPa}$

Reakcja na ogień - Euroklasa E